



BK200AAB

ニッケル水素電池 [乾電池互換 (B)]

外形寸法図





充電特性



定格

直径		14.5 +0 / -0.7 mm	
総高		50.5 +0 / -1.0 mm	
質量		28g	
公称電圧		1.2V	
容量 *1	平均容量 (参考値)	1980 mAh	
	定格容量 (min.)	1900 mAh	
内部抵抗 (充電状態・1000Hz)		20 mΩ	
充電	標準	190 mA X 16 時間	
	急速 *2	1200 mA X 2.0 時間	
使用温度範囲	充電	標準	0 ℃ ～ 45 ℃
		急速	0 ℃ ～ 40 ℃
	放電		-10 ℃ ～ 65 ℃
	保存	<1年	-20 ℃ ～ 35 ℃
		<6ヶ月	-20 ℃ ～ 45 ℃
		<1ヶ月	-20 ℃ ～ 55 ℃
		<1週間	-20 ℃ ～ 65 ℃

放電特性



*1 単セルを0.1Itレートで16時間充電した後、0.2Itレートで放電したときの放電容量
*2 急速充電には適切な充電制御が必要となります。制御方法についてはお問い合わせください。

注意

電池の性能や寿命や使用方法によって大きく変わります。安全確保のため電池を使用した機器を設計される際には、必ず充放電仕様や機器構造及び警告表示などの詳細について当社までお問い合わせください。

パナソニック エナジー株式会社

本リーフレット記載内容は2025年7月現在のものです。
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。

